

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số : TN033

Đơn pha chế : 60H3A1

Ngày : 22/08/2010

TT	Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả	Ghi chú
1	Độ cứng	JIS K6253:2006	Shore A	64	
2	Độ bền kéo đứt	ASTM D412:2006	MPa	18.456	
3	Độ bền tại 300% giãn dài	ASTM D412:2006	MPa	2.122	
4	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412:2006	%	734.760	
5	Độ bền xé rách	JIS K6252:2007	kN/m	33.652	
6	Lượng mài mòn	JIS K6264:2005	cm ³ /1.61km	0.192	
7	Khối lượng riêng	JIS K6268:1998	g/cm ³	1.187	
8	Thời gian lưu hóa tối ưu T _{C90}	ASTM D5289:2007	Phút:giây	6:01	
9	Độ tưng nảy	ASTM D2632-01:2008	%	26	
10	Biến dạng dư sau khi nén	ASTM D 395:2008	%	40.91	
11	Độ bóc tách cao su-kim loại	ASTM D903:2004	N/cm	--	

Nhân viên thử nghiệm

Ks. Trần Thị Hương

Trưởng phòng thử nghiệm

Ks. Trần Thị Mai

Giám Đốc Kỹ Thuật

Ks. Lê Đình Quyết

Ghi chú:

- Kết quả có giá trị trên mẫu thử.
- Thời gian lưu mẫu 6 tháng.